



Información técnica de nuestra pintura

	EPOXI PURO	HIBRIDO EPOXI-POLIESTER	POLIESTER PURO	POLIURETANO
CARACTERISTICAS	1. Excelente resistencia química 2. Propiedades de aislamiento eléctrico 3. Excelente adherencia 4. Excelentes Propiedades mecánicas	1. Lisos de alta nivelación 2. Alta resistencia al sobrehorneo o amarillamiento 3. Buena Resistencia a la corrosión 4. Excelentes propiedades mecánicas	1. Excelente resistente a la intemperie 2. Excelente resistencia a los rayos U.V 3. Excelente resistencia al sobrehorneo o amarillamiento 4. Buenas propiedades mecánicas	1. Excelente resistencia a la intemperie 2. Excelente resistencia a la corrosión 3. Excelente dureza 4. Excelente nivelación en capas finas
CONDICIONES DE CURADO	180°C * 10 min a 200°C 10 min	180°C * 10 min a 200°C 10 min	200°C * 10 min - 12 min	200°C * 10 min
USOS	INTERIORES	INTERIORES	EXTERIORES	EXTERIORES
GRAVEDAD ESPECIFICA	1,5 +/- 0,2	1,5 +/- 0,2	1,5 +/- 0,2	1,5 +/- 0,2
PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS				
% BRILLO	5 - 98	20 - 98	10 - 98	20 - 98
ADHERENCIA	E	B - E	B - E	B - E
RESISTENCIA AL IMPACTO	E	B - E	B - E	B - E
PUREZA AL LAPIZ	H - 4H	H - 3H	H - 3H	H - 2H
FLEXIBILIDAD	E	E	E	E
RESISTENCIA A ACIDOS	B	B	B	A
RESISTENCIA A ALCALINOS	B	B	A	P
RESISTENCIA A CAMARA SALINA	B - E	B	B	B
RESISTENCIA A SOLVENTES	B	A	A - B	A
RESISTENCIA AL	A - P	B - E	E	B - E

E: Excelente B: Buena A: Aceptable P: Pobre

Dokochem Suministros SAS - Industria Colombiana
 Bogotá, Avenida Boyacá N° 37C-13 piso 2 * Celular 319 5298264 * Teléfono 4514292 - 4531874
 Bogotá, Carrera 73A N° 73-02 esquina * Celular 320 2051341 * Teléfono 3886597
 e-mail: ventas@dokochem.com * administracion@dokochem.com
 visítanos en www.dokochem.com